

AluFlex Teknik Data Bilgileri (1)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Kalınlık Tayini	EN 438-2 bölüm 5	$0.5 \leq t \leq 0.1 \text{ mm} : \pm 0.10 \text{ mm}$
Yoğunluk Tayini	EN 323	$1.40 \pm 0.05 \text{ Kg/ m}^3$
Aşınmaya Dayanım	EN 438-2 Bölüm 10 VGS , VGP	IP $\geq$ --- FP $\geq$ ---
Çizilmeye Dayanım	EN 438-2 bölüm 25 VGS , VGP	Min. 2 N
Leke Oluşumuna Dayanım	EN 438-2 bölüm 26 VGS , VGP Grup 1 + 2 Grup 3	Min. seviye 5 Min. seviye 4
180°C'de kuru sıcaklığa dayanıklılık	EN 438-2 bölüm 16 VGS , VGP Normal Yüzey	Min. seviye 4
Sigara Yakmasına Dayanım	EN 438-2 bölüm 30 VGS , VGP	Min. seviye 3
Su Buharına Dayanım	EN 438-2 bölüm 14 VGS , VGP Diğer Yüzey	Min. seviye 4
Şekillendirilebilirlik	EN 438-2 bölüm 31 / 32 VGP L (Makine Yönü) T (Çapraz Yön)	$\leq 10 \times$ laminat nominal kalınlık $\leq 20 \times$ laminat nominal kalınlık
Kabarcık Oluşumuna Dayanım	EN 438-2 bölüm 33 / 34 VGP t2 – t1 (Saniye) Nominal Kalınlık < 0.8 mm	≥ 8

Açıklama**@ VGS = Dikey Sınıf Standart Laminat****@ VGP = Dikey Sınıf Şekillendirme Sonrası Laminat**