

G-crea HPL Teknik Data Bilgileri (1)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Kalınlık Tayini	EN 438-2 bölüm 5	$0.5 \leq t \leq 1.0 \text{ mm} : \pm 0.10 \text{ mm}$ $1.0 < t < 2.0 \text{ mm} : \pm 0.15 \text{ mm}$
Yoğunluk Tayini	ISO 1183 - 1	Min. 1.35 gr/cm ³
Aşınmaya Dayanım	EN 438-2 bölüm 25 VGS , VGF HGS , HGF	Min. 2 N Min. 3 N
Büyük Çaplı Bilye ile Darbe Mukavemeti	EN 438-2 Küçük Bilye bölüm 20 VGS , VGF HGS , HGF Büyük Bilye bölüm 21 VGS , VGF HGS , HGF	Min. 15 N Min. 20 N Düşme Yüksekliği Min 600 mm Girinti çapı Maks. 10 mm Düşme Yüksekliği Min 800 mm Girinti çapı Mks. 10 mm
Çatlamaya Karşı Mukavemet	EN 438-2 bölüm 23 HGS , HGF , VGS , VGF	Min. 4 N
180°C'de kuru sıcaklığa dayanıklılık	EN 438-2 bölüm 16 HGS , HGF , VGS , VGF	Min. seviye 4
Su Buharına Dayanım	EN 438-2 bölüm 14 HGS , HGF , VGS , VGF	Min. seviye 4
Kaynar Suya Dayanım	EN 438-2 bölüm 12 HGS , HGF , VGS , VGF	Min. seviye 4
Sigara Yakmasına Dayanım	EN 438-2 bölüm 30 HGS , HGF , VGS , VGF	Min. seviye 3

G-crea HPL Teknik Data Bilgileri (1)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Leke Oluşumuna Dayanım	EN 438-2 bölüm 26 HGS , HGF , VGS , VGF Grup 1 + 2 Grup 3	Min. seviye 5 Min. seviye 4
Düzlük Tayini	EN 438-2 bölüm 9 HGS , HGF , VGS , VGF	Maks. 60 mm / 1 M uzunluk

Açıklamalar :

@ HGS = Yatay Sınıf Standart Laminat

@ HGF = Yatay Sınıf Yanmaz Laminat

@ VGS = Dikey Sınıf Standart Laminat

@ VGF = Dikey Sınıf Yanmaz Laminat