

G-digi Teknik Data Bilgileri (1)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Kalınlık Tayini	EN 438-2 bölüm 5	$0.5 \leq t \leq 1.0 \text{ mm} : \pm 0.10 \text{ mm}$ $1.0 < t < 2.0 \text{ mm} : \pm 0.15 \text{ mm}$
Yoğunluk Tayini	ISO 1183 - 1	Min. 1.35 gr/cm ³
Aşınmaya Dayanım	EN 438-2 bölüm 10 HGS VGS	Başlangıç noktası ≥ 150 devir Aşınma değeri ≥ 350 devir Başlangıç noktası ≥ 50 devir Aşınma değeri ≥ 150 devir
Çizilmeye Dayanım	EN 438-2 bölüm 25 VGS HGS	Min. 2 N Min. 3 N
Büyük Çaplı Bilye ile Darbe Mukavemeti	EN 438-2 Küçük Bilye bölüm 20 VGS HGS Büyük Bilye bölüm 21 VGS HGS	Min. 15 N Min. 20 N Düşme Yüksekliği Min 600 mm Girinti Çapı Maksimum 10 mm Düşme Yüksekliği Min 800 mm Girinti Çapı Maksimum 10 mm
Çatlamaya Karşı Mukavemet	EN 438-2 bölüm 23 HGS , VGS	Min. 4 N
180°C'de Kuru Sıcaklığa Dayanıklılık	EN 438-2 bölüm 16 HGS , VGS Parlak yüzey Diğer yüzey	Min. seviye 3 Min. seviye 4

G-digi Teknik Data Bilgileri (1)

Özellikler	Test Metodu	İstenilen Değer
Su Buharına Dayanım	EN 438-2 bölüm 14 HGS , VGS	
	Parlak yüzey	Min. seviye 3
	Diğer yüzey	Min. seviye 4
Kaynar Suya Dayanım	EN 438-2 bölüm 12	
	Parlak yüzey	Min. seviye 3
	Diğer yüzey	Min. seviye 4
Sigara Yakmasına Dayanım	EN 438-2 bölüm 30 HGS , VGS	Min. seviye 3
Leke Oluşumuna Dayanım	EN 438-2 bölüm 26 HGS , VGS	
	Grup 1 + 2	Min. seviye 5
	Grup 3	Min. seviye 4
Düzlük Tayini	EN 438-2 bölüm 9 HGS , VGS	Max. 60 mm / 1 M uzunluk

Açıklamalar

@ HGS = Yatay Sınıf Standart Laminat

@ VGS = Dikey Sınıf Standart Laminat